

## Recept på kogning af 50 kg Falufarve/Slamfarve.

Anvendes til overfladebehandling af ru træ.

Rækker til ca. 150 m<sup>2</sup> pr. portion

Ingredienser: 33 ltr. vand

2,5 kg hvedemel eller rugmel

10 kg farvepigment (evt. Falurød)

1 kg jernvitriol ell. zinkvitriol

4 kg linoliefernis



Kog 28 ltr. vand i en stor gryde. Rør melet ud i de sidste 5 ltr. vand og tilsæt det forsigtigt i det varme vand. Lad blandingen koge forsigtigt under omrøring i 15 min.

Tilsæt pigment og jernvitriol/zinkvitriol. Blandingen skal koge under fortsat omrøring i yderligere 15 min.

Tilsæt linoliefernis også under omrøring. Blandingen skal koge igen i ca. 15 min. under omrøring. Evt. kan tilsættes lidt sæbevand for bedre emulgering af linolien.



Lad blandingen køle af. Evt. kan tilsættes lidt ekstra vand, hvis malingen er for tyk. Malingen er herefter klar til brug.

Slamfarve vedligeholdes med WLT's Grundingsolie.

Hos Wolf's og Lørup Malerverer ér gode råd gratis.